

## ALKALI PRIMER EXTERIOR

### Mô tả sản phẩm

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP: Là loại sơn gốc nước có tác dụng tăng cường độ bám dính che lấp các vết nứt, chống kiềm hóa, rêu mốc nhằm kéo dài tuổi thọ lớp sơn hoàn thiện bên trong và bên ngoài, giúp lớp sơn hoàn thiện tươi sáng và bền màu.

### Đặc điểm và lợi ích

- . Siêu trắng - Màng sơn trắng sáng giúp che lấp tốt hơn.
- . Độ bám dính tốt - Bảo đảm độ bám dính tốt giữa bề mặt tường và lớp sơn phủ ngoài nhằm mang lại 1 màng sơn bền bỉ nhất.
- . Dễ thi công - thi công hiệu quả và mang lại 1 bề mặt hoàn thiện nhẵn mịn.
- . Kháng kiềm - Chống lại sự tấn công của kiềm là môi trường gây ra sự mất màu, cải thiện hiệu năng và bề ngoài của màng sơn.
- . Độ phủ cao - Giúp dễ dàng che lấp bề mặt tường hiệu quả.

### Thông số kỹ thuật

#### Thành phần

Nhũ tương Styrene Acrylic chuyên dụng cho sơn nước ngoại thất, bột khoáng, nước và hỗn hợp phụ gia.

Công thức không chứa các chất gây hại - Không chứa hóa chất độc hại và ô nhiễm - Không chứa chì, thuỷ ngân và kim loại nặng.

#### Thông số sản phẩm

**Kích cỡ đóng gói** 5 lít và 18 lít

**Màu sắc** Trắng

**Thể tích chất rắn** 37 ± 2 theo thể tích %

#### Định mức phủ cho mỗi lớp

Định mức lý thuyết : 9 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

Định mức phủ phụ thuộc vào chiều dày sơn thi công, bề mặt rõ hay ghồ ghề, nhiệt độ, hao hụt trong quá trình sơn, v.v...

#### Chiều dày đề nghị cho mỗi lớp

**Chiều dày ướt** : 95 µm - 120 µm (micron)

**Chiều dày khô** : 30 µm - 40 µm (micron)

Chiều dày màng sơn sẽ thay đổi và được tính theo giá trị trung bình.

#### Thời gian khô

Thời gian khô thường sẽ liên quan và bị ảnh hưởng bởi sự thông thoáng không khí, nhiệt độ, chiều dày sơn và số lớp



sơn. Các số liệu đưa ra dưới đây dựa trên các điều kiện sau:

Thông gió tốt - Tiếp xúc ngoài trời hoặc lưu thông không khí tự do.

Chiều dày màng sơn tiêu biểu

Một lớp sơn trên bề mặt chưa xử lý.

Các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thực tế, thời gian khô và thời gian để sơn lớp kẽ có thể dài hơn hay ngắn hơn, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, chiều dày sơn, thông gió, độ ẩm,...

1. Các thông số hướng dẫn này được áp dụng khi sơn cùng chủng loại sơn.
2. Trong trường hợp sơn làm nhiều lớp, thời gian khô sẽ bị ảnh hưởng bởi số lớp sơn, thứ tự lớp sơn và tổng chiều dày các lớp sơn trước.
3. Bề mặt phải sạch, khô và không chứa bất kỳ tạp chất nào trước khi tiến hành thi công sơn lớp kẽ. Thời gian khô thường sẽ liên quan và bị ảnh hưởng bởi sự thông thoáng không khí, nhiệt độ, chiều dày sơn và số lớp sơn.

Thời gian khô được đo lường theo những giá trị được công bố. Độ ẩm tương đối (RH) 50%

Nhiệt độ bề mặt	10 °C	25 °C	40 °C
<b>Khô bề mặt</b>	2 h	1 h	0.5 h
<b>Khô cứng</b>	8 h	6 h	4 h
<b>Khô để sơn lớp kẽ, tối thiểu</b>	4 h	2 h	1 h

## Hướng dẫn sử dụng

### Hệ thống sơn đề nghị

Loại	Tên sản phẩm	Số Lớp
<b>Bột trét</b>	COATING ALL FILLER 2IN1 - BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI / NGOẠI THẤT	1 – 2 lớp
<b>Sơn lót</b>	ALKALI PRIMER EXTERIOR - LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP	1 – 2 lớp
<b>Sơn phủ</b>	Sơn phủ ngoại thất của hệ thống sơn Pigment & Point	2 – 3 lớp

### Đề nghị sử dụng

Cho bề mặt ngoại thất, thích hợp sử dụng cho bề mặt mới hay đã sơn.

### Điều kiện trong thi công sơn

Tường phải được xử lý trước khi sơn, tất cả bề mặt được sơn phải sạch và khô. Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo Protimeter hay bề mặt tường phải khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường

Tường không bám bụi, dầu mỡ, phải loại bỏ lớp sơn cũ bị bong tróc. Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc phải diệt hết rêu mốc. Khuấy đều trước khi dụng sơn và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

### Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cần sơn phải không bị hư hại, sạch, không có bụi, dầu mỡ và nhựa xi măng, v.v... Đổi với bề mặt bẩn và bị phấn hoá, cần thiết phải được tẩy sạch bằng cọ lông cứng.



## Pha loãng

Sơn sẵn sàng sử dụng sau khi khuấy trộn. Nếu có nhu cầu pha loãng, có thể thêm tối đa 5% với nước ngọt sạch.

## Dụng cụ thi công

Cọ/chổi sơn, ru-lô/con lăn hay máy phun sơn nước thông thường .

### Thông số kỹ thuật máy phun sơn

Cỡ béc 0.021–0.027"

Góc phun 65–80°

Áp lực tại đầu súng phun 140-190 kg/cm<sup>2</sup> (2.100 psi).

## Bảo quản và vận chuyển

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt, cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa.

Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín.

Đặt thùng sơn vị trí đứng, vận chuyển cẩn thận.

## Chứng nhận và giám định

Chứng nhận và giám định quốc tế EFC phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Chứng nhận và kiểm nghiệm chất lượng Hợp Chuẩn AQCERT 1320.HC5.AQC.01 TCVN 8652:2020

Chứng nhận và kiểm nghiệm chất lượng Hợp Quy AQCERT 1320.HQ5.AQC.01 QCVN 16:2019/BXD

## Trường hợp miễn trừ

Thông tin trong tài liệu này được đưa ra từ những kiến thức tốt nhất của Pigment, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế.

Những sản phẩm Pigment được xem như là bán thành phẩm cho tới khi được thi công tốt trên bề mặt cấu trúc cần bảo vệ.

Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát. Nên Pigment chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm.

Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ để phù hợp với yêu cầu của từng vùng miền. Pigment có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo.

Người sử dụng phải luôn tham khảo những hướng dẫn chuyên biệt cho sự phù hợp của sản phẩm này theo nhu cầu của mình và phương pháp thi công chuyên biệt.

